

Verktogsstål **1.2510**

BETECKNINGAR

EN standard	100MnCrW4
Svensk standard	SS 2140
ASTM / ASME standard	AISI 01 / T31501
Likvärdig kvalitet	95MnWCr5
W.stoff nr	1.2510

APPLIKATION

Kallarbeitsstål med god skärbarhet.

SAMMANSÄTTNING

C	max. 0,93
Cr	max. 0,50
Mn	max. 1,20
Si	max. 0,3
V	max. 0,2
W	max. 0,5
Fe	rest.

DIMENSION / FORMAT

Plåt	Ja
Rundstål	Ja
Platt/4-kant	Ja
6-kant	
Smide	
Rör	

MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns
Brottgräns
Slagseghet

Levereras oftast i glödगत tillstånd med en hårdhet på max. 230 HB.