



LIVALLCO STÅL AB
SMITH & STENSSON

Kullagerstål 102Cr6

BETECKNINGAR

Svensk standard
ASTM / ASME standard
Likvärdig kvalitet
W.stoff nr 1.2067

APPLIKATION

SAMMANSÄTTNING

C	0,95 - 1,10
Cr	1,35 - 1,60
Mn	0,20 - 0,40
Mo	max. 0,10
Ni	max. 0,40
P	max. 0,025
S	max. 0,025
Si	0,15 - 0,35
Fe	rest.

DIMENSION / FORMAT

Plåt Ja
Rundstål Ø 20 - 450 mm
Platt/4-kant
6-kant
Smide Ja
Rör

MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns
Brottgräns
Slagseghet