



LIVALLCO STÅL AB
SMITH & STENSSON

Offshore

API 2H-50 / API 2W-50

BETECKNINGAR

Svensk standard
ASTM / ASME standard
Likvärdig kvalitet
W.stoff nr

SAMMANSÄTTNING

C	max. 0,18
Mn	1,15 - 1,60
Si	0,05 - 0,40

APPLIKATION

Används i offshore-industrin där hållfasthet krävs. t.ex vid vibrationer och olika vridmoment.

DIMENSION / FORMAT

Plåt 6 - 200 mm
Rundstål
Platt/4-kant
6-kant
Smide
Rör

MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns	min. 324 N/mm ²
Brottgräns	483 - 620 N/mm ²
Slagseghet	

För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB
Tel. 0302-150 10 info@livallco.se