



LIVALLCO STÅL AB
SMITH & STENSSON

Maskinstål C15

BETECKNINGAR

Svensk standard
ASTM / ASME standard
Likvärdig kvalitet
W.stoff nr 1.0401

APPLIKATION

Används till små komponenter såsom bultar, stift, leder, kontaktdon m.m

SAMMANSÄTTNING

C	0,12 -0,18
Mn	0,30 - 0,60
P	max. 0,045
S	max. 0,045
Si	max. 0,40
Fe	rest.

DIMENSION / FORMAT

Plåt 1 - 100 mm
Rundstål Ø 8 - 120 mm
Platt/4-kant
6-kant
Smide Ja
Rör

MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns
Brottgräns
Slagseghet