

## Offshore

# S355G10+M

### BETECKNINGAR

Svensk standard

ASTM / ASME standard

Likvärdig kvalitet

W.stoff nr 1.8813

### APPLIKATION

Används på plattformar för olja- och gasborrning och offshore fundament av vindkraftverk.

### SAMMANSÄTTNING

C	max. 0,12
Cr	max. 0,20
Cu	max. 0,30
Mn	max. 1,65
Ni	max. 0,70
Si	max. 0,55
Ti	max. 0,025
V	max. 0,060
Mo	max. 0,08
Nb	max. 0,030

### DIMENSION / FORMAT

Plåt 10 - 120 mm

Rundstål

Platt/4-kant

6-kant

Smide

Rör

### MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns

Brottgräns

Slagseghet -40°C / 50J