

## Offshore

# S355G7+M

### BETECKNINGAR

Svensk standard	
ASTM / ASME standard	
Likvärdig kvalitet	
W.stoff nr	1.8808

### APPLIKATION

Används på plattformar för olja- och gasborrning och offshore-fundament av vindkraftverk.

### SAMMANSÄTTNING

C	max. 0,14
Cr	max. 0,25
Cu	max. 0,30
Mn	1,00 - 1,65
Ni	max. 0,50
Si	0,15 - 0,55
Ti	max. 0,025
V	max. 0,060
P	max. 0,020
S	max. 0,010

### DIMENSION / FORMAT

Plåt	10 - 120 mm
Rundstål	
Platt/4-kant	
6-kant	
Smide	
Rör	

### MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns	
Brottgräns	
Slagseghet	-40°C / 50J