

Offshore

S355G8+M

BETECKNINGAR

Svensk standard

ASTM / ASME standard

Likvärdig kvalitet

W.stoff nr 1.8810

APPLIKATION

Används på plattformar för olja- och gasborrning och offshore fundament av vindkraftverk.

SAMMANSÄTTNING

C max. 0,14

Cr max. 0,25

Cu max. 0,30

Mn 1,0 - 1,65

Mo max. 0,08

Ni max. 0,50

Ti max. 0,025

V max. 0,060

P max. 0,020

S max. 0,07

DIMENSION / FORMAT

Plåt 10 - 120 mm

Rundstål

Platt/4-kant

6-kant

Smide

Rör

MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns

Brottgräns

Slagseghet -40°C / 50J