



LIVALLCO STÅL AB
SMITH & STENSSON

Offshore
S355G9+M

BETECKNINGAR

Svensk standard

ASTM / ASME standard

Likvärdig kvalitet

W.stoff nr 1.8811

APPLIKATION

Används på plattformar för olja- och gasborrning
och offshore fundament av vindkraftverk.

SAMMANSÄTTNING

C	max. 0,12
Cr	max. 0,20
Cu	max. 0,30
Mn	max. 1,65
Mo	max. 0,08
Ni	max. 0,70
Si	0,15 - 0,55
Ti	max. 0,025
P	max. 0,020
S	max. 0,010

DIMENSION / FORMAT

Plåt 10 - 120 mm

Rundstål

Platt/4-kant

6-kant

Smide

Rör

MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns

Brottgräns

Slagseghet -40°C / 50J

För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB
Tel. 0302-150 10 info@livallco.se