

## Offshore

# S355G9+M

### BETECKNINGAR

Svensk standard	
ASTM / ASME standard	
Likvärdig kvalitet	
W.stoff nr	1.8811

### APPLIKATION

Används på plattformar för olja- och gasborrning och offshore fundament av vindkraftverk.

### SAMMANSÄTTNING

C	max. 0,12
Cr	max. 0,20
Cu	max. 0,30
Mn	max. 1,65
Mo	max. 0,08
Ni	max. 0,70
Si	0,15 - 0,55
Ti	max. 0,025
P	max. 0,020
S	max. 0,010

### DIMENSION / FORMAT

Plåt	10 - 120 mm
Rundstål	
Platt/4-kant	
6-kant	
Smide	
Rör	

### MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns	
Brottgräns	
Slagseghet	-40°C / 50J