



LIVALLCO STÅL AB
SMITH & STENSSON

Offshore
S460G2+M

BETECKNINGAR

Svensk standard
ASTM / ASME standard
Likvärdig kvalitet
W.stoff nr 1.8887

APPLIKATION

Används på plattformar för olja- och gasborrning och offshore fundament av vindkraftverk.

SAMMANSÄTTNING

C	max. 0,14
Cr	max. 0,25
Cu	max. 0,30
Mn	max. 1,65
Mo	max. 0,25
Ni	max. 0,70
Si	0,15 - 0,55
Ti	max. 0,025
P	max. 0,020
S	max. 0,007

DIMENSION / FORMAT

Plåt 15 - 80 mm
Rundstål
Platt/4-kant
6-kant
Smide
Rör

MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns
Brottgräns
Slagseghet -40°C / 60J

För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB
Tel. 0302-150 10 info@livallco.se