

Verktogsstål **1.2436**

BETECKNINGAR

EN standard	X210CrW12
Svensk standard	SS 2312
ASTM / ASME standard	
Likvärdig kvalitet	
W.stoff nr	1.2436

APPLIKATION

Plåt	Ja
Rundstål	Ja
Platt/4-kant	Ja
6-kant	
Smide	
Rör	

SAMMANSÄTTNING

C	2,00 - 2,25
Cr	11,00 - 12,00
Mn	0,15 - 0,45
P	max. 0,030
S	max. 0,030
Si	0,10 - 0,40
W	0,60 - 0,80
Fe	rest.

DIMENSION / FORMAT

MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns
Brottgräns
Slagseghet

Levereras oftast i mjukglödgat tillstånd med en hårdhet på max. 255 HB.