

Verktogsstål **1.2764**

BETECKNINGAR

EN standard	X19NiCrMo4
Svensk standard	
ASTM / ASME standard	
Likvärdig kvalitet	
W.stoff nr	1.2764

APPLIKATION

Plåt	
Rundstål	Ja
Platt/4-kant	Ja
6-kant	
Smide	
Rör	

SAMMANSÄTTNING

C	0,16 - 0,22
Cr	1,10 - 1,40
Mn	0,15 - 0,45
Mo	0,15 - 0,25
Ni	3,80 - 4,30
P	max. 0,030
S	max. 0,030
Si	0,10 - 0,40
Fe	rest.

DIMENSION / FORMAT

MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns
Brottgräns
Slagseghet

Levereras oftast i mjukglödgat tillstånd med en hårdhet på max. 255 HB.