



LIVALLCO STÅL AB
SMITH & STENSSON

Kullagerstål 100Cr6

BETECKNINGAR

Svensk standard	SS 2258
ASTM / ASME standard	
Likvärdig kvalitet	Ovako 803*
W.stoff nr	1.3505

* Registrerat varumärke av OVAKO

APPLIKATION

SAMMANSÄTTNING

C	0,90 - 1,05
Cr	1,35 - 1,65
Cu	max. 0,30
Mn	0,25 - 0,45
Ni	max. 0,30
P	max. 0,030
S	max. 0,25
Si	0,15- 0,35
Fe	rest.

DIMENSION / FORMAT

Plåt	
Rundstål	Ø 4,10 - 450 mm
Platt/4-kant	
6-kant	
Smide	Ja
Rör	Ja

MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns
Brottgräns
Slagseghet

För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB
Tel. 0302-150 10 info@livallco.se