



**LIVALLCO STÅL AB**  
**SMITH & STENSSON**

# Nickellegering Alloy X750

## BETECKNINGAR

EN standard	NiCr15Fe7TiAl
US standard	UNS 07750
ASTM standard	AMS 5669
Likvärdig kvalitet	Inconel X750*
W.stoff nr	2.4669

\* Registrerat varumärke av Special Metals Corporation

## APPLIKATION

## SAMMANSÄTTNING

Al	0,40 - 1,00
C	max. 0,08
Co	max. 1,00
Cr	14,00 - 17,00
Cu	max. 0,50
Fe	5,00 - 9,00
Mn	max. 1,00
Ni	min. 70,00
P	max. 0,020
S	max. 0,015

## DIMENSION / FORMAT

Plåt	
Rundstål	Ja
Platt/4-kant	
6-kant	
Smide	
Rör	

## MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns
Brottgräns
Slagseghet

För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB  
Tel. 0302-150 10    info@livallco.se